



# СИСТЕМТЕКС

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, д.1 к/2

Тел/факс: +375 212 644 888 тел.моб.: +375 29 189 24 89

e-mail: [tesoro@systemtex.by](mailto:tesoro@systemtex.by)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА / TECHNICAL DATA SHEET

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА / FABRICS TECHNICAL DATA

АРТИКУЛ ARTICLE	:	JERSEY ТрD-190С / JERSEY ТрD-190С-В
СОСТАВ COMPOSITION	:	100% ХЛОПОК 100% COTTON
ПЛОТНОСТЬ (С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ) DENSITY (WITH ADHESIVE COATING)	:	190 Г/М ПОГОННЫЙ ИЛИ 120 Г/М <sup>2</sup> 190 GRAMS PER LINEAR METER OR 120 G/M <sup>2</sup>
ШИРИНА WIDTH	:	160 +/-5 CM
ЦВЕТ COLOR	:	СУРОВЫЙ NATURAL
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ APPLICATION AREA	:	МЕЖПОДКЛАДОЧНОЕ ПОЛОТНО INTERLINING FOR PREFORMING

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ / ADHESIVE COATING TECHNICAL DATA

ОПИСАНИЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ ADHESIVE COATING DESCRIPTION	:	КЛЕЙ-РАСПЛАВ HOT MELT ADHESIVE
СОСТАВ КЛЕЯ ADHESIVE COMPOSITION	:	СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА ETHYLENE-VINYL-ACETATE COPOLYMER

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / USAGE RECOMMENDATIONS

ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	:	3 БАР 3 BARS
ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	:	100° ПО ЦЕЛЬСИЮ 100° CELSIUS
ВРЕМЯ TIME	:	7 СЕКУНД 7 SECONDS